



| | |
|---|---|
|  <h2 style="margin: 0;">CE Markering</h2> | |
| <p>AVG Recycling Heijen BV Hoogveld 20 6598 BL Heijen</p> <p>Versienummer 17 01 dd 01-09-2017</p> | |
| <p>EN 13242 Aggregats for hydraulically bound and unbound materials for civil engineering work and road constuction.</p> <p>Menggranulaat voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische-en wegenbouw</p> | |
| Korrelmaat | 0/31,5 |
| Korrelgradering | G _a 75 |
| Korrelvorm (platte stukken) | FI 20 |
| (Korrel-) Dichtheid | 2150 kg/m ³ |
| Reinheid | |
| - Gehalte fijne delen | f 5 |
| - Kwaliteit fijne delen | NR |
| Ronde en gebroken stukken | C _{NR} |
| Verbrijzelings weerstand | LA 50 |
| Volume stabiliteit | V _{NR} |
| Waterabsorbtie | 9% _{m/m} |
| Samenstelling/gehalte | |
| - Classificatie recyclinggranulaat | Rc 45declared, Rcug 50, Rb 50-, Ra5-, X 1-, FL 0,2- |
| - Zuur oplosbaar sulfaat | AS _{NR} |
| - Totaal sulfaat | S _{NR} |
| - Stoffen die de bindingstijd beïnvloeden | NR |
| Weerstand tegen slijtage | M _{DE} NR |
| Emissie van radioactieve stoffen | NR |
| Uitloging van zware metalen | Bouwstoffen besluit, cat 1 niet vormgegeven bouwstof |
| Emissie van andere gevaarlijke stoffen | |
| - Asbest | < 100mg/kg ds |
| - Samenstelling anorganische componenten | Bouwstoffenbesluit, cat 1 niet vormgegeven bouwstof |
| - Uitloging metalen/anionen | Bouwstoffenbesluit, cat 1 niet vormgegeven bouwstof |
| Vorst-dooi gevoeligheid | F _{NR} |
| Ondertekening | |
| - Naam | Dhr. P. Beelen |
| - Functie | Kwaliteitsbewaking bouwstoffen |
| - Handtekening |  |